

Таблица подбора акриловых и стирол-акриловых дисперсий для лакокрасочных материалов

Позиция/Технические характеристики	Интерьерные краски	Фасадные краски	Огнезащитные покрытия	Покрытия по дереву	Грунтовки и пропитки по дереву	Эмали по металлу	Укрепляющие грунты	Глубокопроникающие грунты	Антикоррозионные грунты	Шпатлевки	Декоративные штукатурки	Герметики	Покрытия по черепице и шиферу	Защитные и покрывные лаки	Строительные клеи	Гидроизоляция	Окраска и печать по текстилю	Полиграфические и флексографические лаки и краски	Загуститель	Тип полимера	Массовая доля нелетучих веществ, %	pH, ед	Условная вязкость по ВЗ- 4 при 23°С, с	Вязкость по Брукфильду при 23°С, RVГ/2/20, мПа*с	Минимальная температура пленкообразования (МТП), °С	Размер частиц, мкм	Морозостойкость	Срок годности, мес
novopol 001	■	■					■			■	■		■	■						C/A	49-51	7-9	15-30	150 - 600	17-20	0,1-0,2	нет	6
novopol 001A	■	■					■			■	■			■						C/A	49-51	7-9	15-40	150-800	~0	0,1-0,2	нет	6
novopol 001C	■	■					■						■							C/A	49-51	7-9	15-30	150 - 600	30-35	0,1-0,2	нет	6
novopol 001M	■	■					■			■	■		■		■					C/A	49-51	7-9	12-30		17-20	0,15-0,5	5 циклов замораживания до -40°С/ оттаивание	6
homacryl 101M	■	■					■			■	■		■							C/A	49-51	7-9	12-30		25-28	0,15-0,5	5 циклов замораживания до -40°С/ оттаивание	6
novopol 002A																	■		A	40-44	3-5	65-150*	>600*	0	0,05-0,15	нет	6	
novopol 002B																	■		A	40-44	3-5	120-200*	>800*	≥60	0,05-0,15	нет	6	
novopol 002V																	■		A	40-44	3-5	≥55*	-	≥60	0,05-0,15	нет	6	
novopol 002D																	■		A	40-44	3-5	≤65*	-	0	0,05-0,15	нет	6	
novopol 004				■	■														A	45-48	7-9	13-40		17-22	0,1-0,15	нет	6	
novopol 004A						■			■										A	45-48	7-9	13-40		17-22	0,1-0,15	5 циклов замораживания до -40°С/ оттаивание	6	
novopol 004AF APEO free				■	■														A	45-48	7-9	13-40		17-22	0,1-0,15	нет	6	
novopol 006C, E					■		■	■											C/A	30-34	7-9	11-15		≤ 5	0,03-0,06	нет	6	
novopol 007																	■		A	24-27	1,6-3	10-12	≥5000**	не нормируется	0,1-0,15	нет	6	
novopol 009																	■		C/A	45-48	3-5	12-18		~+12	0,05-0,10	нет	6	
novopol 010				■	■								■				■		C/A	45-48	7-9	12-30		55-58	0,1-0,15	нет	6	
novopol 110	■	■					■	■		■	■		■	■					C/A	49-51	7,5-9	30-55	800 -1500	18-20	0,08-0,15	нет	6	
novopol 110 AF APEO free	■	■					■	■		■	■		■	■					C/A	49-51	7,5-9	30-55	800 -1500	18-20	0,08-0,15	нет	6	
novopol 110N				■			■	■											C/A	40-42	7-9	12-30		<0	0,05-0,1	нет	6	

Позиция/Технические характеристики	Интерьерные краски	Фасадные краски	Огнезащитные покрытия	Покрытия по дереву	Грунтовки и пропитки по дереву	Эмали по металлу	Укрепляющие грунты	Глубокопроникающие грунты	Антикоррозионные грунты	Шпатлевки	Декоративные штукатурки	Герметики	Покрытия по черепице и шиферу	Защитные и покрывные лаки	Строительные клеи	Гидроизоляция	Окраска и печать по текстилю	Полиграфические и флексографические лаки и краски	Загуститель	Тип полимера	Массовая доля нелетучих веществ, %	pH, ед	Условная вязкость по В3- 4 при 23°С, с	Вязкость по Брукфильду при 23°С, RVТ/2/20, мПа·с	Минимальная температура пленкообразования (МТП), °С	Размер частиц, мкм	Морозостойкость	Срок годности, мес
novopol 130	■	■					■	■		■	■				■					C/A	48-51	7-9	15-20		0-+4	0,1-0,2	нет	6
novopol 130E	■	■					■	■		■	■				■					C/A	48-51	7-9	15-20		0-+4	0,1-0,2	нет	6
novopol 404			■			■			■											A	47-51	3-5	11-15		≤5	0,1-0,15	нет	6
homacryl 113S									■											C/A	40-45	7-9	15-30	150-600	~20	0,1-0,15	нет	6
homacryl 114S						■			■											C/A	49-51	8-9	15-30	150-400	~20	0,15-0,3	нет	6
homacryl 123H										■	■	■			■					A	59-61	7,5-8,5	≥40	550-950	0	0,2-0,4	нет	6
homacryl S 110U (сили-конизированная, эффект лотоса)	■	■					■			■	■		■							C/A	49-51	7-9	30-55	800-1500	18-20	0,08-0,15	нет	6
homacryl S 120U (сили-конизированная, гидрофобизирующий эффект)	■	■					■			■	■		■							C/A	49-51	7-9	15-30	150-600	15-20	0,08-0,15	нет	6
homacryl 400W				■	■									■						A	46-48	7,5-9	13-40	150 - 600	~20	0,1-0,15	нет	6
homacryl 601G APEO free					■		■	■												C/A	30-34	7-8	11-15		≤5	≤0,03	нет	6
homacryl 856U			■							■	■	■			■					C/A	59-61	7-9	13-40	350-650	<0	0,1-0,15	нет	6
homacryl 863T																	■			C/A	39-41	7-9	11-13		0	0,17-0,25	нет	6

* Условная вязкость щелочного раствора в аммиаке / МЭА*(pH=8,5-9,0, с.о. 18- 18,4% / pH=8,5-9,0, с.о. 15- 15,4%) по В3-4 при 23°С, с
** Динамическая вязкость щелочного раствора (pH=8-9, содержание нелетучих веществ 8,0-9,0%) при 23°С, мПа·с