



homaton 170

Краска для финишной отделки дерева
водно-дисперсионная белая

Предназначена для финишной отделки изделий из древесины: оконных и дверных блоков, различных деревянных поверхностей внутри помещения, (кроме окраски пола и лестниц); а также для окраски внешних элементов декора дома, веранды, беседки и т.д. Краска выпускается в двух модификациях по вязкости, а также в двух модификациях по внешнему виду покрытия (шелковисто-матовая и глянцевая).



Свойства

- образует высокодекоративное воздухопроницаемое и атмосферостойкое покрытие;
- образует покрытие с высокой степенью белизны, не желтеющее в процессе эксплуатации;
- обеспечивает оптимальные характеристики эластичности и прочности при сильных колебаниях температур;
- экологична: не содержит летучих органических растворителей и не имеет запаха;
- обеспечивает короткий цикл работ при окрашивании;
- выдерживает мытье с применением неабразивных моющих средств;
- гарантированный срок службы покрытия не менее пяти лет;
- морозостойкая.

Тара и упаковка

Ведро 10 кг, 30 кг.

Основа

Водная модифицированная акриловая дисперсия.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Цвет | белый |
| Внешний вид покрытия | покрытие с ровной гладкой глянцевой или шелковисто-матовой поверхностью |
| Вязкость при 20°C. | |
| Разработаны модификации: | |
| homaton 170.1 (по В3-246, d=2 мм) | 50 – 100 секунд |
| homaton 170.2 (по Брукфильду RVT 5/30) | 4000 – 10000 мПа*с |
| Содержание нелетучих веществ | 48 – 52% |
| Плотность при 20°C | ~1,02 г/см ³ |
| Показатель pH | 8,0 – 9,0 |
| Продукт пожаро- и взрывобезопасен | |

■ Способ нанесения

- homaton 170.1 – кистью и методом пневматического распыления в 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями;
- homaton 170.2 – на промышленных линиях методом безвоздушного и комбинированного распыления в один слой без дополнительного разбавления, (допускается наносить краску данными методами в 2 слоя с промежуточной сушкой между слоями).

Рекомендуемые режимы нанесения:

| Метод нанесения | Давление на распыление | Давление воздуха на распыление | Диаметр сопла | Толщина сырого слоя |
|-----------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| пневматический | – | 2,5-4,0 атм. | 1,5-2,0 мм | 130-150 мкм |
| безвоздушный | 150-180 атм. | – | 0,33-0,38 мм | 250-300 мкм |
| комбинированный | 80-100 атм. | 2,0-3,0 атм. | 0,38 мм | 250-300 мкм |

■ Расход

В среднем 300-350 г/м² в 2 слоя. Толщина сухого слоя покрытия составляет 100-120 мкм.

■ Применение

Перед применением краску тщательно перемешать.

Для регулирования вязкости допускается разбавление краски питьевой водой (не более 5%).
Не смешивать с органорастворимыми красками и растворителями.

Перед окрашиванием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел, смолы, акклиматизированы, прогрунтованы, (например, грунтовкой homaton 0171) и отшлифованы.

Наиболее благоприятная влажность древесины 8-14%, температура в цехе не ниже 18°C и не выше 30°C, относительная влажность воздуха 50-75%.

Время высыхания «до отлипа» составляет 1,5-2 часа при (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5%).

Время высыхания между слоями 2-3 часа.

Изделия можно складировать через 24 часа.

■ Условия хранения при транспортировке

Допускается 1 кратковременное замораживание.

Избегать нагревания емкостей выше 30°C.

■ Гарантийный срок хранения

12 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

■ Примечание

Остатки краски с инструментов и тары смыть теплой водой с мылом, не дожидаясь высыхания.

■ Важно

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность применения продуктов зависит от многих факторов, необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

■ Дополнительная информация

Продукты постоянно совершенствуются.

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.