



homapud 103W

Полиуретановая дисперсия для высокопрочных наполненных лакокрасочных материалов

Рекомендована для применения в качестве связующего в рецептурах износостойких водно-дисперсионных красочных материалов, в том числе лаков и эмалей



■ Свойства

- формирование прозрачной прочной пленки;
- высокая пигментоёмкость;
- совместимость с различными связующими;
- отсутствие липкости пленки;
- высокая водостойкость и щелочестойкость пленки;
- высокие механические свойства и химическая стойкость плёнки.

■ Тара и упаковка

- Куб 1000 л.

■ Основа

- Водная дисперсия эластомерного полиэфир-полиуретанового полимера

ДИСПЕРСИЯ

Внешний вид	Водная дисперсия от желтоватого до молочного цвета без посторонних включений, сгустков, коагулята
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30,0
pH	6,5-9,0
Динамическая вязкость по Брукфильду, мПа · с	500-3000
Размер частиц, нм	100-150

ПЛЕНКА

Внешний вид	Однородная, прозрачная, без остаточной липкости
Прочность пленки при разрыве, Н/мм ²	35-40
Относительное удлинение пленки при разрыве, %	500-900
Минимальная температура пленкообразования (МТП), °С	Менее -10

■ Применение

- Используется в составах водно-дисперсионных лакокрасочных материалов и покрытий, таких как паркетный лак, эмали, лазури.
- homapud 103W обеспечивает долговечность покрытия из-за наилучшего сочетания физико-механических свойств и химической стойкости. Дисперсию можно смешивать с разнообразными анионными и неионными дисперсиями. Конечные характеристики готового продукта с использованием homapud 103W зависят от компонентов рецептуры и технологии изготовления составов.

■ Условия хранения и транспортировки

- Рекомендуется хранить при температуре от +2°C до +35°C.
- Не допускать нагрев выше 35°C.
- Не допускать замораживания!

■ Гарантийный срок хранения

- 6 месяцев.

■ Дополнительная информация

- Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика.

Адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, 70

Телефон: +7 (495) 781 66-82

E-mail: zakaz@homa.ru

Режим работы: Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00 | Сб. – Вс.: выходные