



homakoll

Клей для обоев

Готовый к применению водно-дисперсионный клей предназначен для приклеивания стеклообоев, стеклотканевых, флизелиновых и тяжелых виниловых обоев. Основание для приклеивания – подготовленная минеральная поверхность стены. Не применять во влажных помещениях и на невпитывающих основаниях.



■ Свойства

- усиленная формула
- оптимальная консистенция, легко наносится
- без запаха, экологически чистый
- обладает высокой прочностью приклеивания
- возможна корректировка после наклеивания
- без органических растворителей
- прозрачный после высыхания
- выдерживает многократное окрашивание
- рекомендован профессионалами
- морозостойкий

■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро 10 кг; 5кг.

■ Основа

Водная дисперсия акриловых сополимеров, производные целлюлозы.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	водная дисперсия акриловых сополимеров, производные целлюлозы
Цвет:	белый, после высыхания прозрачный
Рекомендуемая температура нанесения:	+18°C...+ 25°C
Время полного набора прочности:	24 часа
Способ нанесения:	с помощью валика или кисти
Расход:	150- 200 г/м ² ; зависит от основания, инструмента и способа нанесения
Срок годности:	24 месяца
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5°C до +30°C
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов
Упаковка:	Пластиковое ведро 10кг; 5кг

▪ **Требования к основанию**

При выполнении работ по подготовке основания необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87). Основание для приклеивания должно быть ровным, прочным, очищенным от остатков старого клея или мастики, просушено, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел, краски и других веществ, препятствующих адгезии. Рекомендуемая влажность основания: цементно-песчаное не более 2%, гипсовое не более 0,5 %.

Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания необходимо обработать грунтовкой, например, грунтовкой универсальной homaton 08 или грунтовкой для внутренних работ homaton 09.

Во время нанесения и до полного высыхания клея температура в помещении должна быть не ниже +15°C, влажность воздуха не более 65%.

▪ **Применение**

Клей для обоев homakoll поставляется в готовом для применения виде. Перед применением клей рекомендуется перемешать, не разбавлять водой. После высыхания грунтовочного слоя клей наносится сплошным равномерным слоем на поверхность стены с помощью малярного валика с нитяным ворсом или широкой кисти. Приклеивание обоев производится сразу после нанесения клея с учетом возможности корректировки положения полотна. Разравнивание полотна производят сразу после приклеивания с помощью кисти или гладкого шпателя. Всегда рекомендуется производить пробное приклеивание. В процессе нанесения и высыхания клея следует соблюдать температурно-влажностный режим, необходимо исключить воздействие прямых солнечных лучей и сквозняков. Окрашивание обоев производить не ранее чем через 24 часа после приклеивания.

Очистить весь инструмент с применением мыльного раствора воды сразу после завершения работ. Затвердевший клей может быть удален только механически.

▪ **Способ нанесения**

Валик, кисть.

▪ **Расход**

150- 200 г/м²; зависит от основания, инструмента и способа нанесения.

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

▪ **Срок годности**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C – 24 месяца.