



homa^x Герметик акриловый для деревянного домостроения

Эластичный герметик на основе акриловой дисперсии

Высококачественный однокомпонентный герметик специально разработанный для долговременной герметизации швов и стыковых соединений в деревянном домостроении, а также для заделки сколов и усадочных трещин на поверхностях дерева, появляющихся в процессе естественной эксплуатации строений из бревна, бруса и лафета.



■ Свойства

- высокая эластичность
- превосходная адгезия
- устойчив к УФ-излучению
- экологически чистый, не содержит растворителей
- окрашиваемый
- для внутренних и наружных работ

■ Тара и упаковка

Файл-пакет из ламинированной фольги - 600 мл

■ Основа

Водная акриловая дисперсия, функциональные добавки

■ Технические характеристики

Химическая основа	Водная акриловая дисперсия, функциональные добавки
Цвет	белый
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 74
Внешний вид	густая однородная пастообразная масса
Плотность, г/см ³	Не менее 1,62
Скорость высыхания, мм/сутки	Не менее 2,00
Время образования поверхностной пленки, мин	Не более 60
Твердость по ШОРА, у.е.	Не менее 50
Способ нанесения:	строительный пистолет
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C
Морозостойкость:	допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C до 5-ти циклов.

- **Требования к основанию**

Поверхности материалов перед герметизацией или склеиванием должны быть тщательно очищены от пыли, грязи и обезжирены.

- **Применение**

Перед применением выдержать при комнатной температуре (около +20°C).

- **Окрашивание**

Продукт может окрашиваться водными красками после высыхания. Рекомендуется предварительно проводить тест на совместимость герметика с применяемой краской на малом участке шва.

- **Способ нанесения**

Строительный пистолет.

- **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 12 часов.

- **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 24 месяца.