



homaton 078

Грунтовка фунгицидная
водно-дисперсионная

Предназначена для подготовки и защиты изделий из древесины, в том числе оконных и дверных блоков перед финишной отделкой. Не требует дополнительного разбавления. Рекомендуется применять перед нанесением лаков homaton 177. Глубоко проникает в древесину благодаря наличию в составе специальной модифицированной акриловой дисперсии.



Свойства

- предотвращает появление грибковой синевы, плесени;
- укрепляет поверхность дерева перед нанесением лаков homaton;
- улучшает адгезию поверхности перед нанесением лаков homaton;
- уменьшает расход покрывных лаков homaton.

Тара и упаковка

Канистра 10 кг, ведро 30 кг.

Основа

Водная модифицированная акриловая дисперсия.

Технические характеристики

Цвет	белый
Внешний вид покрытия	покрытие не вуалирует текстуру древесины
Вязкость по В3-246 (d=2 мм)	40 – 50 секунд
Содержание нелетучих веществ	9 – 11%
Плотность при 20°C	1,01 – 1,05 г/см ³
Показатель pH	7,0 – 9,0
Продукт пожаро- и взрывобезопасен	

Способ нанесения

Наносится методом струйного облива, окуранием, пневмораспылением в один слой. Допускается нанесение кистью.

При нанесении методом окурания изделие выдерживается в ванне в течение 5-10 секунд.

Расход

В среднем 80-120 г/м² (в зависимости от впитывающей способности используемой древесины).

■ Применение

Грунтовка готова к применению.

Перед использованием грунтовку тщательно перемешать.

Не смешивать с органорастворимыми грунтовками и растворителями.

Перед грунтованием материалы должны быть очищены от пыли, жиров, масел, смолы и акклиматизированы.

Наиболее благоприятная влажность древесины 8-14%, температура в цехе не ниже 18°C и не выше 30°C, относительная влажность воздуха 50-75%.

Высушенная поверхность шлифуется от поднявшегося ворса шлифовальной бумагой с зернистостью Р 150-180. Удаляется пыль.

Время высыхания «до отлипа» составляет 1-1,5 часа при (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5%).

Изделие готово к дальнейшей обработке через 5-6 часов.

■ Условия хранения и транспортировки

Не допускать замораживания. Нижний предел температуры 5°C.

Избегать нагревания емкостей выше 25°C.

■ Гарантийный срок хранения

12 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C).

■ Примечание

Остатки грунтовки с инструментов и тары смыть теплой водой с мылом, не дожидаясь высыхания.

■ Важно

Данные по применению являются ориентировочными. Так как эффективность применения продуктов зависит от многих факторов, необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.

■ Дополнительная информация

Продукты постоянно совершенствуются.

Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.

Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.