Chemical Engineering homa

# homaprom 1139

## Быстросхватывающий клей для производства тары и упаковки из гофрокартона и бумаги сополимерный водно-дисперсионный

Клей предназначен для изготовления картонной и бумажной упаковки: многослойных коробов с продольной и поперечной склейкой, бумажных пакетов, крафт-мешков; для приклеивания клапана. Рекомендуется для нанесения форсункой. Не содержит растворителей и запрещенных в Европе пластификаторов. Подходит для пищевой промышленности.

100% экологичный

### Свойства

- высокая первоначальная липкость;
- высокая клеящая способность;
- жестко-эластичный прозрачный клеевой шов;
- высокая технологичность и чистая работа оборудования.

### Тара и упаковка

Ведро 30 кг, куб 1000 л.

### Основа

Модифицированная водная сополимерная дисперсия.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Динамическая вязкость по Брукфильду при 23˚С, мПа*с<br>Разработаны модификации: | |
| homaprom 1139.0 | 1000 – 2500 |
| homaprom 1139.1 | 2600 – 5900 |
| homaprom 1139 | 6000 – 9900 |
| homaprom 1139.2 | 10000 – 15000 |
| Показатель pH | 3,5 – 5,5 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | ≥ 28,0 |
| Клеящая способность, Н/м | ≥ 500 |
| Первоначальная липкость, с | 5-10 |
| Открытое время, мин | 7 – 15 |
| Морозостойкость, циклов замораживания (- 20°С) / оттаивания (при комнатной температуре) | 5 циклов |

На показатели открытое время и первоначальная липкость большое влияние оказывают рабочие условия, например, температура, влажность, гигроскопичность материала, вязкость и количество наносимого клея, внутренние напряжения в материале.

## Применение

Клей полностью готов к применению. Рекомендуемая рабочая температура в цехе 18-25°С.
Перед использованием клей необходимо акклиматизировать в теплом помещении в течение 10-12 часов и тщательно перемешать.
По окончании работы с клеем **homaprom 1139** промыть оборудование и инструменты теплой водой, не дожидаясь полного высыхания.
Не рекомендуется для увеличения сухого остатка использовать щелочные наполнители.

## Внимание!

Перед первым запуском необходимо тщательно промыть все детали оборудования, соприкасающиеся с клеем: переносчики, форсунки, ванночки, насос, валики, шланги, лапки и т.д. теплой водой.

## Способ нанесения

Форсунка, диск

## Расход клея

Расход клея зависит от способа нанесения.
Клей для картонной и бумажной тары **homaprom 1139** может наноситься более тонким слоем, чем традиционный клей.

## Условия хранения и транспортировки

Рекомендуемая температура хранения 10-25°С. Допускается транспортное замораживание: клей **homaprom 1139** выдерживает 5 циклов замораживания (-20$^0$С)/оттаивания (при комнатной температуре). Клеящая способность определяется по ГОСТ 18992- 80 с изм. 1-5.
Замерзший клей **homaprom 1139** оттаивают в теплом помещении или отогревают в таре при температуре не выше +40°С без применения огня и затем тщательно перемешивают до однородного состояния.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен.

## Гарантийный срок хранения

6 месяцев (в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°С до +25°С).

## Дополнительная информация

Техническая информация, предоставленная в письменной или устной форме, основана на наших знаниях и опыте. Так как эффективность склеивания зависит от многих факторов (характеристик материалов, влажности, температуры и т.д.), перед использованием продукта потребитель должен убедиться в его пригодности для предполагаемого использования в имеющихся условиях. Для этого в каждом конкретном случае для каждой технологической операции необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях производства.
Мы не можем влиять на условия производства работ или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не принимаем на себя ответственность, которая может возникнуть в результате такого использования.

Продукты постоянно совершенствуются.
Просьба обращаться к производителю с отзывами и предложениями.
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик продукта в зависимости от способа нанесения и конкретного технологического процесса под заказ.

109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные