



homaX Герметик универсальный акриловый

Пластично-эластичный герметик на основе акриловой дисперсии.

Обладает превосходной адгезией к пористым поверхностям, используемым в строительстве. Легко обрабатывается, не изменяет цвет, красится после отверждения. Предназначен для заполнения трещин и швов при проведении внутренних работ: для стыков между потолком и стенами, гипсокартонными плитами, для мелких трещин в штукатурке, кладке, бетоне, дереве, для швов декоративных карнизов, плинтусов, наличников, подоконников

■ Свойства

- отличная адгезия к любым пористым поверхностям: бетону, гипсу, камню и дереву
- окрашиваемый
- не содержит растворителей
- экологически чистый
- для внутренних работ

■ Тара и упаковка

Пластиковый картридж – 300 мл

■ Основа

Водная акриловая дисперсия, функциональные добавки

■ Технические характеристики

Химическая основа	Водная акриловая дисперсия, функциональные добавки
Цвет	белый
Внешний вид	густая пастообразная масса
Скорость высыхания, мм/сутки	не менее 2
Время образования поверхностной пленки, мин	не более 20
Твердость по ШОРА, у.е.	не менее 60
Прочность при разрушении, МПа	не менее 0,15
Относительное удлинение, %	не менее 150
Адгезия, МПа	не менее 0,6
Способ нанесения:	строительный пистолет
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C до 5-ти циклов.
Упаковка:	Картридж – 300 мл
Срок годности:	24 месяца

- **Требования к основанию**

Поверхности материалов перед герметизацией или склеиванием должны быть тщательно очищены от пыли, грязи и обезжирены.

- **Применение**

Перед применением выдержать при комнатной температуре (около +20°C). Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ее. Срезать верхушку, до резьбовой части картриджа. Прикрутить насадку. Верхушку насадки срезать под углом 45°. Картридж вставить в строительный пистолет. Равномерно заполнить шов или нанести на одну из поверхностей склеиваемых материалов.

- **Окрашивание**

Продукт может окрашиваться водными красками после высыхания. Рекомендуется предварительно проводить тест на совместимость герметика с применяемой краской на малом участке шва.

- **Способ нанесения**

Строительный пистолет.

- **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 12 часов.

- **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 24 месяца.