



homapud 105W

**Полиуретановая дисперсия
для отделки всех видов деревянных
поверхностей**

Рекомендована для составов водных 1К полиуретановых лаков для отделки всех видов деревянных поверхностей.



■ Свойства

- Экологичная без запаха;
- формирование прозрачного износостойкого покрытия;
- стойкость к истиранию;
- высокая адгезия к дереву;
- отсутствие желтизны;
- формирование глянцевых и высокоглянцевых покрытий.

■ Тара и упаковка

- Куб 1000 л.

■ Основа

- Водная дисперсия полиэфир-полиуретанового полимера

ДИСПЕРСИЯ

Внешний вид	Водная дисперсия от желтоватого до молочного цвета без посторонних включений, сгустков, коагулята
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30,0
pH	6,5-9,0
Условная вязкость при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм. с	20-60

ПЛЕНКА

Внешний вид	Однородная, прозрачная
Прочность пленки при разрыве, Н/мм ²	15-21
Относительное удлинение пленки при разрыве, %	100-200
Минимальная температура пленкообразования (МТП), °С	Менее -10
Стойкость к истиранию, мг	Высокая
Твёрдость по Кёнигу, с, не менее	80
Адгезия методом решетчатого надреза ГОСТ 31149, бук, баллы	0
Блеск	Глянцевые, высокоглянцевые покрытия

■ Применение

- Используется для формирования защитно-декоративных покрытий на деревянных поверхностях, защиты от влаги, истирания, а также для улучшения внешнего вида, подчеркивания текстуры и придания блеска.
- homarud 105W обеспечивает долговечность покрытия из-за наилучшего сочетания физико-механических свойств и химической стойкости.

■ Условия хранения и транспортировки

- Рекомендуется хранить при температуре от +2°C до +35°C.
- Не допускать нагрев выше 35°C.
- Не допускать замораживания!

■ Гарантийный срок хранения

- 6 месяцев.

■ Дополнительная информация

- Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика.

Адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, 70

Телефон: +7 (495) 781 66-82

E-mail: zakaz@homa.ru

Режим работы: Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00 | Сб. – Вс.: выходные