



homaton 03

Грунтовка глубокого проникновения, стойкая к щелочам

Грунтовка предназначена для подготовки к окрашиванию оштукатуренных и любых других мелкопористых поверхностей на минеральной и древесной основах. Обеспечивает оптимальную паропроницаемость и способствует закреплению поверхностей, значительно улучшает и выравнивает адгезионную прочность последующего покрытия по всей поверхности. Грунтовка обладает стойкостью к щелочному воздействию при нанесении на бетонные и цементные основания. Обработка грунтовкой помогает существенно сократить расход водно-дисперсионных лакокрасочных материалов при финишном окрашивании.

■ Свойства

- подготавливает поверхность перед окрашиванием
- предотвращает образование грибков и плесени под лакокрасочным покрытием
- готова к применению
- уменьшает расход краски
- увеличивает атмосферостойкость, водостойкость и долговечность покрытия
- морозостойкая
- пожаро- и взрывобезопасна
- не содержит летучих растворителей

■ Тара и упаковка

Пластиковая канистра 5 кг, 10 кг.

■ Основа

Водная дисперсия акрилового сополимера.

■ Технические характеристики

Основа:	водная дисперсия акрилового сополимера
Цвет:	белый
Массовая доля нелетучих веществ, %	около 12
Показатель pH:	не менее 6,5
Нанесение:	кисть, валик
Расход на один слой, г/м ² :	80-100
Время сушки:	1 час
Время полного высыхания:	24 часа
Срок годности:	12 месяцев в оригинальной заводской упаковке

Условия хранения:	при температуре +5°C - +25°C
Морозостойкость	5 циклов замораживания и оттаивания до -40°C, при транспортировке возможно одноразовое замораживание в течение 30 суток, не рекомендуется хранить в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре
Упаковка:	пластиковая канистра 5 кг, 10 кг
Наличие опасных веществ:	не содержит

▪ **Требования к основанию**

Способ подготовки поверхности зависит от типа основания. Основание должно быть очищенным от остатков старого клея, мастики, пыли, жиров, и масел; выровненным и просушенным. При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.1330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87).

▪ **Применение**

Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить в один слой кистью или валиком. В случае сильно впитывающих оснований рекомендуется нанесение второго слоя. Второй слой наносится через 3-5 часов после первого. Работы по грунтованию поверхностей проводить при температуре не ниже 15°C.

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C и одноразовое замораживание в течение 30 суток. Размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке.

▪ **Гарантийный срок хранения**

12 месяцев.